

VULKOLLAN D065

Fiche technique (FT)



Date de création 28/10/2008
Date de mise à jour 28/10/2008
Version 1

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Vulkollan D065
Type de produit : Polyuréthane cellulaire
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK**
BP 24 - 19 rue Jules Verne
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2. COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Nature | Polyuréthane cellulaire |
| Couleur | Crème |
| Densité | 650 +/- 35 kg/m ³ |
| Structure cellulaire | Cellules ouvertes |
| Dureté | 50 +/- 5 shore A |

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Température d'utilisation | - 10 à + 80 °C |
| Température ponctuelle | + 120 °C |
| Allongement à la rupture | > 500% |
| Résistance à la traction | > 8 N/mm ² |
| Résistance au déchirement | > 40 N/mm |

4. DIMENSIONS

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Format | 500 x 250 mm |
| Epaisseur | De 01 à 40mm |
| Tolérance sur épaisseur de 3 à 9mm | +/- 0.6mm |
| Tolérance sur épaisseur de 10 à 20mm | +/- 1mm |

Les valeurs contenus dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.