

TEMPERATURE D'UTILISATION DES CAOUTCHOUC D'EJECTION

Fiche technique (FT)



Date de création 28/10/2008
Date de mise à jour 28/10/2008
Version 1

1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Type de produit : Caoutchouc d'éjection
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK**
BP 24 - 19 rue Jules Verne
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2 . PLAGE DE TEMPERATURES DE NOS CAOUTCHOUC D'EJECTION

Type de mousse	Température mini	Température maxi
C20 gris	- 20°	+ 70°
C25 noir	- 20°	+ 70°
C30 vert	- 20°	+ 70°
C40 bleu	- 20°	+ 70°
BF6	- 20°	+ 70°
V060	- 30°	+ 50°
71-41 EPDM	- 50°	+ 95°
126 NOIR	- 20°	+ 85°
42 NOIR	- 40°	+ 80°
EVA GRIS	- 40°	+ 60°
MC BLANC	- 40°	+ 60°
G900 GRIS	- 57°	+ 120°
VULKOLLAN D035	- 40°	+ 80°
VULKOLLAN D050	- 40°	+ 80°
VULKOLLAN D065	- 40°	+ 80°
POLYURETHANE 30/70 GRIS	- 20°	+ 70°
POLYURETHANE 40/120 BLANC	- 20°	+ 70°
GOMME PARACOMPACT	-10°	+70°
CC NATUREL 70 SHORE	-10°	+70°

Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées comme indicatives et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part.