

CP A FRAISER VETRONIT

Fiche technique (FT)



Date de création 28/02/2006
Date de mise à jour 20/04/2012
Version 2

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Contrepartie à fraiser VETRONIT
Type de produit : Plaque de contrepartie à fraiser
Région : Europe
Adresse :

FOGEPACK
BP 24
19 rue Jules Verne
Tél. : 03.21.93.24.40
Fax: 03.21.93.40.40.
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Nature	Couleur	Surface
Stratifié constitué de tissu de verre et de résine epoxyde	Jaune/Marron	Mate

3. PROPRIETES

Rupture à la flexion	400 MPa
Elasticité à la flexion	24000 MPa
Rupture à la traction	375 MPa
Densité	1.85 g/cm ³
Indice de température	180°C

4. DIMENSIONS DISPONIBLES

Epaisseur	De 0.2mm à 1.50mm
Tolérance sur épaisseur	0.4mm = +/- 0.10mm 0.5mm = +/- 0.12mm 0.6mm = +/- 0.13mm 0.7 et 0.8mm = +/- 0.16mm 1.0mm = +/- 0.18mm 1.2mm = +/- 0.21mm 1.5mm = +/- 0.24mm 2.0mm = +/- 0.28mm
Format	1170 x 1070mm ou 2070 x 1070mm
Tolérance sur format	+ 0 / - 30mm